

Produktdatenblatt - UniPanel®



LICHTKERN

SCHWARZER KERN

ABDECKFLÄCHE	16x290x600mm / 16x580x600mm 16x290x1200mm / 16x580x1200mm 16x290x1800mm / 16x580x1800mm 16x290x2400mm / 16x580x2400mm 16x290x2780mm / 16x580x2780mm	17x290x600mm / 17x580x600mm 17x290x1200mm / 17x580x1200mm 17x290x1800mm / 17x580x1800mm 17x290x2400mm / 17x580x2400mm 17x290x2780mm / 17x580x2780mm
MASSE	Feder: 5 mm Nut: 5 mm Abgeschrägte Kante: 2,5 mm	Feder: 5 mm Nut: 5 mm Abgeschrägte Kante: 2,5 mm
GEWICHT ⁽¹⁾	11,44 kg pro m ²	11,44 kg pro m ²
TOLERANZEN	Dicke: ± 0,2mm Gewicht: ± 10%	Dicke: ± 0,2mm Gewicht: ± 10%
REAKTION AUF FEUER ⁽²⁾	Mindest-D-s2,d2. B-s1,d0 (Komponentenebene)	Mindest-D-s2,d2. B-s1,d0 (Komponentenebene)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Geölt/Unbehandelt/Lackiert	Geölt/Unbehandelt/Lackiert
FORMALDEHYD	E1 ⁽³⁾	E1 ⁽³⁾
ZERTIFIKATIONEN	FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804	FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804

SCHWANEN-GEKENNZEICHNETES GEBÄUDE / NORDIC ECOLABEL

I-Wood Denmark® bietet eine Auswahl an Produkten an, die in der Datenbank für das Nordische Ecolabel für Materialien enthalten sind, die für den Einsatz in Gebäuden geeignet sind, die eine Schwanen-Kennzeichnungs Zertifizierung anstreben. Es ist wichtig zu beachten, dass die Anwesenheit der Produkte in der Datenbank nicht notwendigerweise bedeutet, dass sie bereits mit dem Schwanen-Kennzeichen zertifiziert sind. Sie erfüllen jedoch die Kriterien für die Verwendung in mit dem Schwanen-Kennzeichen zertifizierten Gebäuden.

INSTANDHALTUNG

Da es sich um Naturprodukte handelt, benötigen die Produkte von I-Wood Denmark® grundsätzlich nur minimale Pflege. Deshalb wird lediglich empfohlen, die Produkte bei Bedarf abzustauben. Je nach Produkt und Umgebung können sich das Erscheinungsbild und die Farbe von Naturprodukten mit der Zeit verändern.

NATURMATERIALIEN

Ein Paneel von I-Wood Denmark® ist ein Naturprodukt im besten und klassischen Sinne des Wortes. Die Sortierung spiegelt sich daher immer im natürlichen Charakter des Holzes wider. Jedes Holz hat ein eigenes Erscheinungsbild und eine einzigartige Maserung. Deshalb ist immer mit Abweichungen in Bezug auf die Farbe und das Erscheinungsbild des Holzes zu rechnen. Unsere Fotos dienen lediglich als Referenz.

TEMPERATUR

Die Decken- und Wandpaneele von I-Wood Denmark® müssen trocken und warm gelagert werden. So wird für einen sicheren und gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 4-10 % gesorgt. Der Raum, in dem Ihre neuen Holzpaneele eingebaut werden sollen, muss daher auch trocken und warm sowie auf etwa 17-21 Grad geheizt sein. Wir empfehlen eine Luftfeuchtigkeit von ca. 30-60 %.

Notizen: ⁽¹⁾ Das Gewicht kann je nach Variante, Größe, Kern usw. variieren. ⁽²⁾ Fordern Sie den Brandtest an. ⁽³⁾ Einhaltung der Grenzwerte nach ChemVerbotsV (E05)

